



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

Припой в слитках бессвинцовый



Параметры поставляемых припоев

Наименование	Состав, %	Температура плавления, °C	Примечание
B67	Sn99,3 Cu0,7	228	US Patent No. 5405577 Japan Patent No. 2752258
B33	Sn97 Ag3	221	
B0305	Sn99,2 Ag0,3 Cu0,5	219	
B3051	Sn96,3 Ag3 Cu0,5 Sb0,2	217	

Возможна поставка припоев с другим составом химических элементов